

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

11 Listopada 148

Rodzaj materiału	Parametry
Branża budowlana	
Cegła pełna	-wymiary: 25x12x6,5 cm -wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa
Beton	-typ: B15 W-4 - typ:wodoodporny -wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 MPa
Zaprawa murarska	- uziarnienie do 1,0 mm - twardość kulkowa 8 N/mm
Siatka metalowa	-średnica drutu: do 2 mm -oczko: 5x5 cm
Folia budowlana	-grubość: min 1 mm
Obróbki blacharskie	-grubość blachy: 0,7 mm -materiał: stalowe ocynkowane
Masa izolacyjna	-typ: asfaltowa -powłoka: 2-3 mm -czas schnięcia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+35 st.C
Pręty zbrojeniowe	-średnica : fi 6 mm typ: karbowany - gatunek stali:STAL A-0 , STAL A-III(34 GS)
Siatka zbrojeniowa	-średnica : fi 6 mm -typ: pręt gładki -rozstaw oczek: 20x20 cm - gatunek stali:STAL A-0 ,STAL A-III(34 GS)
Kotwy chemiczne	-typ: Hilti,Tytan
Środek gruntujący	-wydajność: 0,25 l/m2 -gęstość objętościowa: 1,3 kg/dm3 -temperatura stosowania: +5 - +25 st.C -czas schnięcia: 24 h
Tynk cementowo – wapienny	-zużycie: 2,7 kg/m2 -wydajność: 15kg/m2 -gęstość objętościowa: ok.1,75 g/cm3 -czas schnięcia: 12-48 h -temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Branża sanitarna

Rura i kształtki drenarskie	-Materiał:PVC zewnętrzna -Wymiary: 110
Studzienka kanalizacji deszczowej	-Typ: Wawin 315 -materiał: Polietylen
Właz do studzienek Wawin	-wymiary: fi315 mm -materiał: betonowa
Kręgi betonowe	-wymiary: fi800 x 50 mm -ciężar: 120 kg -wytrzymałość na ściskanie: 100 MPa
Zaprawa murarska	- uziarnienie do 1,0 mm - twardość kulkowa 8 N/mm
Masa izolacyjna	-typ: asfaltowa -powłoka: 2-3 mm -czas schnięcia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+35 st,C
Beton	-typ: B25 -wytrzymałość na ściskanie: 8 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 MPa -moduł sprężystości: 26,5x10 ⁽⁻³⁾ MPa
Właz do studzienki	-wymiary: fi800 mm -materiał: betonowa