

RODZAJ MATERIAŁU	PARAMETRY
Drewno	drewno iglaste konstrukcyjne K27, I klasa zaimpregnowane i zabezpieczone przed korozją biologiczną środkiem odpowiadającym parametrami „Wood Protector” impregnat do drewna konstrukcyjnego, w kolorze hebanu, dodatkowo elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem ognioochronnym odpowiadającym parametrom FOBOS do uzyskania elementu trudnozapalnego lub innym odpowiadającym jego parametrom.
Styropian	Płyty styropianowe Wytrzymałość na zginanie 237 kPa Współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 W/mk Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym 253,6 kPa, zalecane w przyjętym systemie. Stosować tylko rozwiązania systemowe np. ALPOL.
Łączniki stalowe	Stal St III Sx
Tynk	Stosować tylko rozwiązania systemowe np. ALPOL. Klej do siatki np. ALPOL AG 701, AG 705 Siatka podtynkowa z włókna szklanego zatopiona w kleju. Grunt podtynkowy np. ALPOL AG 701, AG 705 Tynkarska wyprawa elewacyjna Tynki dekoracyjne mineralne, akrylowe np. AT 350