

Podstawowe parametry materiałów budowlanych Mickiewicza 35

Rodzaj materiału	Parametry
Farba olejna nawierzchniowa	- gęstość: najwyżej 1,5 g/cm³ - lepkość (kubek Forda Φ5 mm): 130-160 s (20°C) - czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h (20±2°C) - grubość powłoki po wyschnięciu: 30 μm
Płyty granitowe	- gęstość objętościowa: 2,6 g/cm³ - wytrzymałość na zginanie–pod dział. siły skup: 16 N/mm² - wytrzymałość na ściskanie: 210,0 N/mm² - wytrzymałość na ściskanie po mrozo odp.: 202,1 N/mm² - nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,3% - odporność na ścieranie: 14,5 mm