

## Podstawowe parametry materiałów budowlanych

### Długa 29 m. 10

| Rodzaj materiału           | Parametry                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farba emulsyjna wewnętrzna | <ul style="list-style-type: none"> <li>- gęstość: 1,47-1,52 g/cm<sup>3</sup> (20±0,5°C)</li> <li>- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C)</li> <li>- zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag.</li> <li>- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C)</li> </ul> |
| Farba poliwinylowa         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- gęstość: 1,25g/cm<sup>3</sup></li> <li>- lepkość wg kubka Forda nr 4: 60-100s</li> <li>- zawartość części lotnych: 55% wag</li> </ul>                                                                                       |
| Wapno hydratyzowane        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wapno czynne: &gt; 80%</li> <li>- wilgotność: ≤ 2%</li> <li>- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2%</li> <li>- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7%</li> <li>- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm</li> </ul>                      |
| Panele podłogowe           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- grubość: min. 8 mm</li> <li>- klasa ścieralności: 23/AC3</li> </ul>                                                                                                                                                         |