

Podstawowe parametry materiałów budowlanych Andersa 48 – klatka schodowa

Rodzaj materiału	Parametry
Atlas Uni-Grunt – emulsja gruntująca	- gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm³ - zużycie: 0,05-0,20 kg/m² - temp. podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Farba akrylowa Perfekta do ścian i sufitów	- gęstość: ok. 1,50 g/cm³ - zużycie: ok. 0,25 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu) - temp. podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Farba ekologiczna EKO	- zużycie: 1 dm³/8 m² (jednokrotne malowanie) - czas schnięcia: ok. 4-6 godz. przy temp. +20°C - pH: 7,5 – 8,5
Tynk wapienny wewnętrzny Baumit Kalkin RK 38	- klasa zaprawy: CS I wg EN 998-1 - uziarnienie: 0-0,8 mm - wytrzymałość na ściskanie: 0,4–2,5 N/mm² - zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm
Wapno hydratyzowane	- wapno czynne: > 80% - wilgotność: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% - głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm