


# Instrukcja Techniczna

## Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie



### Charakterystyka

Funkcja	Siatka zbrojąca z włókna szklanego
	Impregnowana przeciwalkalicznie
	Splot gazejski
	Szerokość 110 cm

Optyka	Biała z żółtymi pasami 10 cm wyznaczającymi zakład
--------	--

### Zakres stosowania

Na zewnątrz i do wewnątrz  
Jako siatka zbrojąca

### Dane techniczne

Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Ciężar powierzchniowy	VIAS 003 (Sto intern)	>155	g/m <sup>2</sup>	
	Rozmiar oczek	VIAS 001 (Sto intern)	6x6	mm <sup>1)</sup>	
	Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po dostarczeniu	EN ISO 13934-1	>1750	N/50mm	
	Wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG <sup>2)</sup>	EN ISO 13934-1	>1000	N/50mm	

<sup>1)</sup>od wątku do wątku x od osnowy do osnowy <sup>2)</sup>a następnie moczeniu / suszeniu

### Wytyczne dot. obróbki

Zużycie	Artykuł	Zastosowanie	Zużycie ok.
	110 cm szerokości	przy zakładach 10 cm	1,0 m/m <sup>2</sup>

### Obróbka

Siatkę Sto-glasfasergewebe wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpa-chlować na równo. Siatka powinna znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być całościowo pokryta masą zbrojącą. Zakłady siatki muszą mieć 10 cm – pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zakładów są żółte pasy na brzegach siatki.

W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych w trakcie obróbki należy się ostrożnie obchodzić z siatką Sto-Glasfasergewebe.

Na narożnikach i ościeżach należy siatkę Sto-Glasfasergewebe wywinąć.

W narożach otworów (okna, drzwi) należy wykonać z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm.

W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki.

## Instrukcja Techniczna

### Sto-Glasfasergewebe

W obszarze cokołu siatkę Sto-Glasfasergewebe przyciąć ostrym nożem po dolnej krawędzi listwy cokołowej Sto-Sockelleiste.

#### Forma dostawy

**Kolor** Biała z żółtymi pasami na krawędziach

**Wymiary** Szerokość 110 cm  
Długość 50 m

#### Składowanie

**Warunki składowania** Chronić przed wilgocią

#### Dodatkowe informacje

**Bezpieczeństwo** Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

**GIS-Code**

-

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.

**Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.**

**Sto-ispo Sp. z o.o.**

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01

[info.pl@stoeu.com](mailto:info.pl@stoeu.com)

[www.sto.pl](http://www.sto.pl)

**Nr rewizyjny**  
**Obowiązuje od**

**Sto-Glasfasergewebe/PL/060**  
**08.03.2008**