

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Mieroszowska 8 – zabezpieczenie dachu

Rodzaj materiału	Parametry
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Szybki Syntan	<ul style="list-style-type: none">- grubość papy: 5,2 mm- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1000 N/5cm- maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 800 N/5cm- giętkość w niskich temperaturach: do -25°C- odporność na spływanie: 105°C
Roztwór asfaltowy gruntujący Siplas Primer Szybki Grunt SBS	<ul style="list-style-type: none">- zużycie: 0,1 – 0,25 kg/m²- czas wysychania powłoki w temp. 23°C – ok. 30 min.