

# Paroizolacja ROCKWOOL

Folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.

## Informacje techniczne

długość mm	szerokość mm	ilość m2 w rolce
30000	2000	60
30000	4000	120

Właściwości	Opis
Paroprzepuszczalność*	$S_d \geq 82+100/-30m$
Wytrzymałość na rozciąganie	
wzdłuż	min. 65 N/50 mm
w poprzek	min. 70 N/50 mm
Wydłużenie	
wzdłuż	270%
w poprzek	480%
Wodoszczelność	spełnienie wymagań przy 2 kPa
Polska Norma	PN-EN 13984:2013-06E
Klasa reakcji na ogień	F

\* - ilość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej -  $S_d$

[Cookies](#)