

## Sto-Fassadenabbeizer

Ekologiczny środek zmywający do tynków i farb organicznych.

Charakterystyka	
Funkcja	Ekologiczny
	Biologiczna zdolność rozkładu
	Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym
	Długi czas obróbki
Zakres stosowania	
	Na zewnątrz.
	Sto-Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych, lakiery 1K, lakiery z żywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, kamieniach mineralnych, warstwach pośrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi (wszystkie podłoża odporne na rozpuszczalniki).
	Nie stosować na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych
Dane techniczne	
Grupa produktów	Środek zmywający
Skład	wg wytycznych Vdl
	Estry
	Glikol
	Alifaty
	Heterocykliczne związki aminy
	Woda
	Dodatki
	Środki powierzchniowo czynne
Obróbka - Wskazówki	
Podłoże	Zawsze na próbnej powierzchni ustalać czas działania i zużycie Sto-Fassadenabbeizer. Należy koniecznie zwracać uwagę na wchłanianie podłoża, gdyż ona wpływa w istotny sposób na czas, przez który Sto-Fassadenabbeizer powinien pozostawać na zmywanej powierzchni
Temperatura obróbki	Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C. Sto-Fassadenabbeizer jest wrażliwy na ciepło i na zimno. Nie należy poddawać go bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okryć, po nałożeniu, folią.
Przygotowanie materiału	Materiał gotowy do użycia
Zużycie	Zastosowanie
	na warstwę
	Zużycie ok. 0,75-1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka	Nakładanie: Środek należy nanosić przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu

## Sto-Fassadenabbeizer

Ekologiczny środek zmywający do tynków i farb organicznych.

	<p>warstwach farby dyspersyjnej, powłokach łączących rysy lub tynkach ze sztucznej żywicy, po 2-6 godz. oddziaływania Sto-Fassadenabbeizer nałożyć go jeszcze raz „mokre na mokre” pędzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu błony powierzchniowej nałożyć środek jeszcze raz „mokre na mokre”.</p> <p>Przy grubych systemach pokryć dobrze jest pozostawić nałożony Sto-Fassadenabbeizer na całą noc i wszystko szczelnie przykryć folią.</p> <p>Usuwanie:</p> <p>Cienkie, wielowarstwowe powłoki lub tynki, wiązane organicznie, usuwać w stanie rozmięczonym przy pomocy wysokociśnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wiązanych celowym jest najpierw zaszpaclować najgrubsze powłoki i zaraz potem nanieść Sto-Fassadenabbeizer „mokre na mokre”, a następnie usunąć za pomocą pary. Usuwać ruchami od dołu do góry, przy ciśnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.</p>
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu
Formy dostawy	
Opakowanie	Wiadro 10kg, 25 kg
Barwa	Bezbarwny, transparentny
Składowanie	
Warunki składowania	Chronić przed wilgocią. Przy temperaturze powyżej +35°C nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Informacje dodatkowe	<p>Sto-ispo Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa tel. (0 22) 511 61 00 fax (0 22) 511 61 01 e-mail: <a href="mailto:info.pl@stoeu.com">info.pl@stoeu.com</a> <a href="http://www.sto.pl">http://www.sto.pl</a></p>