

Karta techniczna

Lekki wapienno-trassowy tynk
podkładowy do prac renowacyjnych.

StoTrass Porenputz

- Produkt:** StoTrass Porenputz jest suchą fabryczną, wyprawą tynkarską wyprodukowaną na bazie hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych średnioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 i EN 13055. StoTrass Porenputz jest zgodny z Normą PN-EN-998-1 i spełnia jej wymagania dla wypraw typu LW CS II (wytrzymałość na ściskanie ok. 2,5-3 N/mm²). Niska zawartość chromianów TRGS 613.
- Zastosowanie:** StoTrass Porenputz służy do wytwarzania lekkich, elastycznych tynków podkładowych, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i do wewnątrz. Szczególnie przy renowacjach obiektów zabytkowych o słabszych i chłonnych podłożach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak piwnice, hale itp. StoTrass Porenputz może być używany zarówno jako tynk do uzupełnień ubytków wykonywanych ręcznie jak i całopowierzchniowych rekonstrukcjach przy użyciu agregatu tynkarskiego.
- Użytkowanie:** StoTrass Porenputz można obrabiać we wszystkich dostępnych w handlu agregatach tynkarskich jak i ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustala się w zależności od żądanej w danym przypadku konsystencji, zgodnie z przeznaczeniem - zwykle ok. 6-7 litrów na 25kg worka. Rozrobioną zaprawę należy zużytkować w ciągu ok. 1 godziny. StoTrass Porenputz należy nanosić na podłoże równomiernie w grubościach minimum 1cm, maksymalnie 2cm w jednym cyklu roboczym, a następnie w zależności od rodzaju następnej powłoki, po ściągnięciu zatrzeć lub uszorstnić. Przy tynkowaniu wielowarstwowym należy dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i zwilżyć przed naniesieniem następnej. Czas sezonowania każdej z warstw wynosi 1 dzień na każdy 1mm grubości tynku.
- Podłoże:** Podłożem dla StoTrass Porenputz mogą być mury wszelkiego rodzaju, szczególnie z zabytkowej cegły lub kamienia. Podłoże musi być twarde, nośne, stabilne oraz wolne od przemnożeń i luźnych, bądź oleistych substancji zmniejszających przyczepność mineralnej zaprawy. Podłoża o dużej nasiąkliwości muszą być odpowiednio przygotowane - przez właściwe zwilżenie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu. Na podłożach betonowych, w każdym przypadku należy wykonać obrzutkę wstępną.
- Uwagi specjalne:** Poza czystą wodą nie wolno dodawać do StoTrass Porenputz żadnych innych substancji. Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wiązania. Optymalny zakres temperatur roboczych wynosi minimum +5°C, maksymalnie +25°C.
- Wydajność i zużycie:** Po dodaniu do 25kg worka StoTrass Porenputz ok. 6-7 litra wody uzyskuje się ok. 23 litry gotowej zaprawy. Zużycie ok. 10,5-11kg/m² na 1cm grubości tynku.
- Dostawa:** StoTrass Porenputz można nabywać w wielowarstwowym workach papierowych po 25kg
- Składowanie:** StoTrass Porenputz chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu, możliwie na paletach
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Produkt zawiera wapno i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przemyć wodą; po dostaniu się do oczu niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Szczegółowe informacje - patrz opis na worku.



Informacje zamieszczone w tym prospekcie są opisem produktu. Należy traktować je jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze doświadczenie i badania, które nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze. W razie potrzeby prosimy skontaktować się z naszym serwisem consultingowym.

Dalsze informacje: Sto-ispo Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa • Tel. 022 51 16 100 • Fax 022 51 16 101
• Manager Produktu: 0605 165 117 • info.pl@sto.eu.com • www.sto.pl